



Codificación y prestaciones - **Codificació i prestacions** - Codification and features

Código Codi <i>Code</i>	Ø		Espesor Esponsor <i>Thickness</i>	Pres. 23°C			R Curv. min. <i>Weight</i>	Colores disponibles / Colors disponibles / Available colours							Conf.	Standard DIN	
	Externo Extern <i>External</i>	Interno Intern <i>Internal</i>		Ejercicio Exercici <i>Working</i>	Rotura Trencament <i>Bursting</i>	Curv. min. Curv. min. <i>Min. bend.</i>		Peso Pes <i>Weight</i>	Neutro Neutre <i>Neutral</i>	Azul Blau <i>Blue</i>	Negro Negre <i>Black</i>	Rojo Vermell <i>Red</i>	Amarillo Groc <i>Yellow</i>	Verde Verd <i>Green</i>			Naranja Taronja <i>Orange</i>
	mm	mm		bar	bar	mm		g/m	* = T	* = B	* = N	* = R	* = G	* = V			* = A
TA 2 1 * 40	2,00	1,00	0,50	30	120	5	2,4	x							100		
TA 3 2 * 40	3,00	2,00	0,50	20	80	10	4,1	x							100		
TA 4 2 * 40	4,00	2,00	1,00	33	132	16	9,8	x	x	x	x	x	x	x	100	74324	
TA 4 25 * 40	4,00	2,50	0,75	22	88	24	8,0	x	x	x	x	x	x	x	100	73378	
TA 4 27 * 40	4,00	2,70	0,65	17	68	26	7,1	x	x	x	x	x	x	x	100		
TA 5 3 * 40	5,00	3,00	1,00	25	100	20	13,1	x	x	x	x	x	x	x	100	73378	
TA 6 2 * 40	6,00	2,00	2,00	50	200	20	26,1	x		x					100	73378	
TA 6 4 * 40	6,00	4,00	1,00	20	80	35	16,3	x	x	x	x	x	x	x	100	74324	
TA 7 5 * 40	7,00	5,00	1,00	16,5	66	30	19,6	x	x	x					100		
TA 8 5 * 40	8,00	5,00	1,50	23	92	33	31,8	x	x	x		x			100	73378	
TA 8 6 * 40	8,00	6,00	1,00	14	56	65	22,9	x	x	x	x	x	x	x	100	74324	
TA 10 7 * 40	10,00	7,00	1,50	17,5	70	83	41,6	x	x	x	x				50		
TA 10 8 * 40	10,00	8,00	1,00	11	44	100	29,4	x	x	x	x	x	x	x	50	74324	
TA 12 8 * 40	12,00	8,00	2,00	20	80	90	65,3	x	x	x	x	x	x	x	50	73378	
TA 12 10 * 40	12,00	10,00	1,00	9	36	125	35,9	x	x	x	x	x	x	x	50		
TA 14 10 * 40	14,00	10,00	2,00	17	68	155	78,4	x	x	x	x				50	74324	
TA 14 12 * 40	14,00	12,00	1,00	7,5	30	180	42,5	x	x	x	x	x	x	x	50		
TA 15 12 * 40	15,00	12,00	1,50	11	44	220	66,1	x	x	x	x	x	x	x	50	74324	
TA 16 12 * 40	16,00	12,00	2,00	14	56	200	91,4	x	x	x	x	x			50	74324	
TA 16 14 * 40	16,00	14,00	1,00	6,5	26	250	49,0	x	x	x					50		
TA 18 14 * 40	18,00	14,00	2,00	12,5	50	235	104,5	x		x					50	74324	
TA 18 15 * 40	18,00	15,00	1,50	9	36	250	80,8	x	x	x					50		
TA 18 16 * 40	18,00	16,00	1,00	5,5	22	600	55,5	x	x						50		
TA 20 16 * 40	20,00	16,00	2,00	11	44	200	117,6	x		x					50	73378	
TA 22 18 * 40	22,00	18,00	2,00	10	40	300	130,6	x	x	x					50		
TA 24 20 * 40	24,00	20,00	2,00	9	36	350	143,7	x	x						50		
TA 25 19 * 40	25,00	19,00	3,00	13,5	54	250	215,5	x							50		
TA 30 25 * 40	30,00	25,00	2,50	9	36	380	224,5	x							50		
TA 40 34 * 40	40,00	34,00	3,00	8	32	480	362,5	x	x						50		

Temperatura de utilización : -20°C a +80°C (para fluidos con base acuosa, +65°C)

Temperatura de utilització : -20°C a +80°C (per a fluids amb base aquosa, +65°C)

Working temperature : -20°C to +80°C (for fluids containing water, +65°C)

Escala de corrección de la presión en función de la Tª / Escala de correcció en funció de la Tª / Pressure correction scale acc. to T

0°C	23°C	30°C	40°C	50°C	60°C	70°C	80°C
1,4	1	0,84	0,7	0,6	0,52	0,47	0,42

Nota importante : Lasber, S.A. declina cualquier responsabilidad por imprecisiones en la información detallada en este catálogo.

Nota important : Lasber, S.A. declina qualsevol responsabilitat per imprecissions en la informació detallada en aquest catàleg.

Important note : No responsibility is accepted for the accuracy of this information!